

MOL Dynamic MK 9 15W-40

moniastedieselmoottoriöljy



MOL Dynamic MK 9 on erittäin suorituskykyinen moniastedieselmoottoriöljy, joka on tuotettu erittäin pitkälle jalostetuista mineraaliperusöljyistä ja kompleksisäaineista, joiden tuottama suorituskyky täyttää uusimpien eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisen standardien vaatimukset.

Käyttö



Alhaisella nopeudella ja suurella kuormituksella toimivat dieselmoottorit rautatiekalustossa ja laivoissa

Pienillä ja suurilla nopeuksilla toimivat hyötyajoneuvojen moottorit

Kaivos-, rakennus-, maatalous- ja maansiirtokoneiden moottorit

Ominaisuudet ja edut

Erinomainen leikkausstabiilius

Säilyttää reologiset ominaisuutensa myös ankarissa käyttöolosuhteissa ja korkeissa lämpötiloissa

Poikkeuksellisen hyvä lämpö- ja hapettumisstabiileetti

Vastustaa vanhentumista pitkäaikaisesti, ei muodosta haitallisia jäämiä

Erinomainen noen käsittely

Suojaa nokijäämiltä ja seinämien kiillottumiselta

Tekniset tiedot ja hyväksynnät

Viskositeettiluokitus: SAE 15W-40
ACEA E7
API CH-4/SL
API CF
Global DHD-1
DTFR 15B110 (ex MB 228.3)
MAN M 3275-1
Volvo VDS-2
Renault RD-2
MTU Type 2
Caterpillar ECF-1a
DDC series 2000/4000
Deutz DQC II-10
DTFR 15B110

Ominaisuudet

Ominaisuudet	Tyypilliset arvot
Tiheys 15 °C:ssa [g/cm ³]	0,883
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa [mm ² /s]	107,5
Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa [mm ² /s]	14,90
Viskositeetti-indeksi	140
Jähmepiste [°C]	-30
Leimahduspiste (Cleveland) [°C]	230

Taulukossa mainitut ominaisuudet ovat tuotteen tyypillisiä arvoja, eikä niitä pidä tulkita määräyksiksi.

MOL Dynamic MK 9 15W-40

moniastedieselmoottoriöljy



Säilytys- ja käsittelyohjeet

Säilytä alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa, jossa on riittävä ilmanvaihto.

Eristettävä avoimista liekeistä ja muista sytytyslähteistä.

Suojattava suoralta auringonvalolta.

Tuotteen kuljetuksen, säilytyksen ja käytön aikana on noudatettava mineraaliöljyjä koskevia työturvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksiä.

Lisätietoja on tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa.

Moottoriöljyt ovat valmiita voiteluainevalmisteita, joissa lisäaineet ovat tarpeettomia ja saattavat aiheuttaa ennalta arvaamattomia haittavaikutuksia.

Valmistaja ja jakelija eivät ole vastuussa tällaisista mahdollisista vahingoista.

Alkuperäisessä astiassa suositelluissa säilytysolosuhteissa: 60 kuukautta

Suosittelun säilytyslämpötila: max. 40°C